



CONSOLIDANTE ANTISALE

Malta premiscelata da rinzafo,
di calce idraulica naturale
NHL 3,5 UNI EN 459-1
per murature umide e degradate



DESCRIZIONE

Consolidante Antisale è una malta premiscelata, in polvere, composta da calce idraulica naturale bianca NHL 3,5 conforme alla norma UNI EN 459-1, inerti derivanti dalla macinazione appropriata delle migliori rocce calcaree sarde, selezionati in base ad un fuso granulometrico ricavato da antiche ricette, e olii seccativi, studiata per creare, una volta in opera, il ponte di adesione fra la muratura ed i successivi strati di intonaco.

Malta specifica per il rinzafo di murature umide e degradate, particolarmente indicata nel restauro di edifici di interesse storico-artistico, in pietra (tufo, basalto, calcare, ecc.), e mattoni in terra cruda e laterizi.

USI E MODALITÀ APPLICATIVE

La malta Consolidante Antisale forma una superficie consolidante e antisale su murature in pietra, vecchi laterizi e mattoni in terra cruda. Realizza lo strato ideale per la posa dell'intonaco deumidificante, Nuraminis Macroporoso o Thermocalcem NHL. Il prodotto va impastato in betoniera a bicchiere o con le impastatrici continue. Regolare la quantità di acqua in modo da ottenere un impasto cremoso e palettabile secondo le abitudini dell'applicatore. Si può ottenere un miglioramento della lavorabilità lasciando riposare l'impasto per alcuni minuti.

Prima dell'applicazione del Consolidante Antisale, il muro deve essere ripulito da polvere, efflorescenze e dalle parti inconsistenti, adeguatamente, inumidito. La malta va posata in modo da creare una superficie scabra ideale per una buona adesione meccanica delle applicazioni successive di intonaco deumidificante o intonaci di calce.

Sulle murature umide, applicare il prodotto almeno un metro al di sopra della zona umida, avendo cura di coprire tutta la superficie da intonacare. La malta Consolidante Antisale, dopo l'applicazione, deve maturare almeno 3 giorni prima di posare gli strati successivi di intonaco.

CARATTERISTICHE

Tipo di malta: malta per scopi generali per intonaci esterni/interni GP EN 998-1

Aspetto: polvere

Applicazione: manuale o meccanica, con apposito kit

Granulometria max: 3 mm

Resa teorica: 7 kg/m² con sbruffatura completa della superficie

Confezione: sacchi da 30 kg su bancali da 1,62 t

PRINCIPALI DATI TECNICI

- Acqua di impasto: 30% circa
- Massa volumica apparente del prodotto in polvere: 1380 kg/m³ ± 3%
- Reazione al fuoco: Classe A1
- Assorbimento d'acqua: W1
- Resistenza a compressione a 28 gg: Categoria CSIII a norma EN 998-1
- Conducibilità termica: $\lambda = 0,45$ W/mK (UNI EN 1745)
- Durabilità (gelo/disgelo): NP

NOTE

Adoperare acqua pulita per l'impasto.

Operare a temperature comprese tra i +5°C e +35°C.

Ad applicazione avvenuta evitare forti insolazioni e, nel caso, inumidire la superficie trattata per reintegrare l'acqua persa per evaporazione.

Il prodotto contiene tutte le materie prime, correttamente predosate, necessarie per ottenere un impasto di ottima qualità; si consiglia, pertanto, l'aggiunta di altre sostanze, che andrebbero ad alterare la bontà dei risultati. Conservare in luogo asciutto e aerato.