

## CALCEM MX 130 PLUS

 1305	CALCIDRATA S.p.A. Sede: Via Valsugana 6 – 09123 CAGLIARI Stabilimento di produzione: Loc. Coa Margine 09020 Samatzai (CA)- Tel. 070 910015	
15 EN 998-2:2010 Malta per muratura leggera (L) a prestazione garantita per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali DoP 15/1_C-CPR-13		
Resistenza a compressione Aderenza Contenuto di cloruri Reazione al fuoco Coefficiente di diffusione del vapore acqueo Conducibilità termica  Durabilità (contro gelo/disgelo) Sostanze pericolose	M10 0,15 N/mm <sup>2</sup> < 0,1 % Cl Classe A1 15/35 μ ( $\lambda_{10,DRY}$ ) = 0,33 W/mK (valore medio da prospetto A.12 EN 1745:2002) NPD vedi SDS	