


CALCEM MX 50

 1305-CPR-0174	CALCIDRATA S.p.A. Sede: Via Valsugana 6 – 09123 CAGLIARI Stabilimento di produzione: Loc. Coa Margine 09020 Samatzai (CA)- Tel. 070 910015	
17 EN 998-2 Malta da muratura a prestazione garantita a strato sottile per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali (T) DoP 34_C-CPR-13		
Resistenza a compressione Resistenza a taglio iniziale Contenuto di cloruri Reazione al fuoco Assorbimento d'acqua Coefficiente di diffusione del vapore acqueo Conducibilità termica Durabilità (contro il gelo/disgelo)	M5 0,3 N/mm ² < 1 % Cl Classe A1 0,8 kg/(m ² *min. ^{0,5}) 15/35 μ (λ _{10,DRY}) 0,83 W/mK (valore medio da prospetto) NPD	