


## SANACEM CLX 400

	<p>CALCIDRATA S.p.A. Sede: Via Valsugana 6 – 09123 CAGLIARI Stabilimento di produzione: Loc. Coa Margine 09020 Samatzai (CA)- Tel. 070 910015</p>	
<p style="text-align: center;">14 EN 1504-3 Malta per protezione e riparazione del calcestruzzo per impieghi con requisiti di basse prestazioni in costruzioni e opere di ingegneria civile (CC R3) DoP 1_SAN-CPR-13</p>		
<p>Resistenza a compressione Contenuto in cloruri Legame di aderenza Compatibilità termica Resistenza alla carbonatazione Modulo elastico Resistenza allo slittamento Coefficiente di espansione termica Assorbimento capillare Reazione al fuoco Sostanze pericolose</p>	<p>≥25 MPa ≤0,05% ≥1,5 MPa ≥1,5 MPa Passa ≥15 GPa NPD NPD ≤ 0,5 kg/m<sup>2</sup> x h<sup>0.5</sup> Euroclasse E vedi SDS</p>	