

MALTA REFRATTARIA

	<p>CALCIDRATA S.p.A. Sede: Via Valsugana 6 – 09123 CAGLIARI Stabilimento di produzione: Loc. Coa Margine 09020 Samatzai (CA)- Tel. 070 910015</p>
<p>2019 UNI EN 998-2 Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali per l'utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali (G) DoP 47_ C-CPR-13</p>	
<p>Cemento Aggregati Resistenza a taglio iniziale Contenuto di cloruri Reazione al fuoco Assorbimento d'acqua Coefficiente di diffusione del vapore acqueo Conducibilità termica Durabilità (contro il gelo/disgelo)</p>	<p>30% 70% 0,15 N/mm² 0,08 % Cl Classe A1 0,3 kg/(m²*min.^{0,5}) 15/35 μ 0,61 W/mK ($\lambda_{10,DRY}$) (valore medio da prospetto) NPD</p>